

Classificazione

Perle South Pacific

Top Gem
A
A/B
B
C
D

superficie	Perfette - Le perle non mostrano inclusioni prima del montaggio o della foratura
lucentezza	Eccellente
superficie	Perfette per un minimo del 90% della superficie della perla. Solo il 10% può avere leggere imperfezioni concentrate - E' ammessa una sola inclusione profonda - Una volta forata o montata la perla deve risultare pulita
lucentezza	da molto alta ad eccellente*
superficie	Perfette per un minimo del 80% della superficie della perla. Solo il 20% può avere leggere imperfezioni concentrate - Sono ammesse un paio di inclusioni profonde - Una volta forata o montata la perla deve risultare pulita o abbastanza pulita
lucentezza	da alta a molto alta*
superficie	Perfette per un minimo del 70% della superficie della perla. Solo il 30% può avere leggere imperfezioni concentrate - Sono ammesse un paio di inclusioni profonde - Una volta forata o montata la perla deve risultare pulita o abbastanza pulita
lucentezza	da alta a molto alta*
superficie	Perfette per un minimo del 40% della superficie della perla. Solo il 60% può avere leggere imperfezioni concentrate - inclusioni profonde sono limitate ad un 10% della superficie
lucentezza	da media a molto alta*
superficie	Imperfezioni diffuse per un minimo del 60% - Inclusioni profonde e macchie bianche sono possibile per un 20% della superficie della perla
lucentezza	da bassa a molto alta*