

Classificazione

Perle Tahiti

Top Gem

A

A/B

B

C

D

superficie

Perfette - Le perle non mostrano inclusioni prima del montaggio o della foratura

lucentezza

Eccellente

superficie

Perfette per un minimo del 90% della superficie della perla. Solo il 10% può avere leggere imperfezioni concentrate - E' ammessa una sola inclusionione profonda - Una volta forata o montata la perla deve risultare pulita

lucentezza

da molto alta ad eccellente*

superficie

Perfette per un minimo del 80% della superficie della perla. Solo il 20% può avere leggere imperfezioni concentrate - Sono ammesse un paio di inclusioni profonde - Una volta forata o montata la perla deve risultare pulita o abbastanza pulita

lucentezza

da alta a molto alta*

superficie

Perfette per un minimo del 70% della superficie della perla. Solo il 30% può avere leggere imperfezioni concentrate - Sono ammesse un paio di inclusioni profonde - Una volta forata o montata la perla deve risultare pulita o abbastanza pulita

lucentezza

da alta a molto alta*

superficie

Perfette per un minimo del 40% della superficie della perla. Solo il 60% può avere leggere imperfezioni concentrate - inclusioni profonde sono limitate ad un 10% della superficie

lucentezza

da media a molto alta*

superficie

Imperfezioni diffuse per un minimo del 60% - Inclusioni profonde e macchie bianche sono possibile per un 20% della superficie della perla

lucentezza

da bassa a molto alta*

Nota

*Le perle di Tahiti che non rientrano nelle categorie sopramenzionate e/o che non soddisfano i requisiti minimi di spessore di madreperla di almeno 0,8 mm per raggio, non passano l'esame obbligatorio del Ministero della Perlicoltura di Tahiti. Queste perle non possono essere esportate e vengono quindi distrutte.